

**Poudre sèche pour les classes ABC-E
PRO - NINETY**

	Valeur par défaut	Écart type	Méthode d'analyse / rif. norm
Classe de feux:	ABC-E		
Composants Principaux: phosphate de monoammonium sulfate d'ammonium	90 %	± 3 %	EN 615
Couleur:	rose		
Humidité:	< 0,25 %		EN 615
Fluidité:	> 70 g/sec		INTERNE
Densité Apparente:	0,80 g/ml	± 0,07 g/ml	EN 615
Distribution Granulométrique: pourcentage cumulé > 0,125 mm > 0,063 mm > 0.040 mm	10 % 40 % 50 %	± 5 % ± 8 % ± 8 %	EN 615
Stabilité Thermique (°C):	-60° C / +60° C		INTERNE
Compatibilité avec les agents moussants:	compatible		INTERNE
Pouvoir abrasif:	aucun		INTERNE
Capacité d'extinction:	bonne		

NOTE: Ce document et les informations techniques qu'il contient sont approximatifs et ils n'impliquent aucune responsabilité. Les données peuvent changer en raison d'amélioration.