

**Poudre sèche pour les classes ABC-E  
PRO - THIRTY**

	Valeur par défaut	Écart type	Méthode d'analyse / rif. norm
<b>Classe de feux:</b>	ABC-E		
<b>Composants Principaux:</b> phosphate de monoammonium sulfate d'ammonium	30 % 65 %	± 2 % ± 3 %	<b>EN 615</b>
<b>Couleur:</b>	bleu		
<b>Humidité:</b>	< 0,25 %		<b>EN 615</b>
<b>Fluidité:</b>	> 70 g/sec		<b>INTERNE</b>
<b>Densité Apparente:</b>	0,80 g/ml	± 0,07 g/ml	<b>EN 615</b>
<b>Distribution Granulométrique:</b> pourcentage cumulé > 0,125 mm > 0,063 mm > 0.040 mm	14 % 44 % 60 %	± 5 % ± 8 % ± 8 %	<b>EN 615</b>
<b>Stabilité Thermique (°C):</b>	-60° C / +60° C		<b>INTERNE</b>
<b>Compatibilité avec les agents moussants:</b>	compatible		<b>INTERNE</b>
<b>Pouvoir abrasif:</b>	aucun		<b>INTERNE</b>
<b>Capacité d'extinction:</b>	bonne		

**NOTE:** Ce document et les informations techniques qu'il contient sont approximatifs et ils n'impliquent aucune responsabilité. Les données peuvent changer en raison d'amélioration.